

## FICHE DE CARACTERISATION (selon norme NF B10 601)

Nom du fournisseur : SAS GAUTHIER-CHARENTE

Adresse du fournisseur : BP 50005 – 16380 MARTHON

Nom commercial de la pierre selon norme NF EN 12440 : Combe Brune<sup>®</sup>

Nature pétrographique selon les normes NF EN 124074 et NF EN 12670 :

La pierre de Combe Brune<sup>®</sup> est une roche calcaire de teinte beige à jaune pâle, à oolithes et à brachiopodes.

Origine :

- Pays : France
- Région : Poitou-Charentes
- Commune d'extraction : 16 110 Pranzac
- Nom de la carrière : Combe Brune<sup>®</sup>

TABLEAU E.1- Essai d'identité selon NF B10 601

	Référence normative	Valeur moyenne	Valeur minimale attendue (E-) ou valeur maximale attendue (E+)	Réalisateur de l'essai	N° P.V	Date
Masse volumique	NF EN 1936	2300 kg/m <sup>3</sup>		LERM	15.35995.087.01.A	Oct-15
Porosité ouverte	NF EN 1936	15 %		LERM	15.35995.087.01.A	Oct-15
Résistance à la flexion	NF EN 12372	10.7 MPA	9.2 MPA	LERM	15.35995.087.01.A	Oct-15

TABLEAU E.2- Essai d'aptitude à l'emploi selon NF B10 601

	Référence normative	Valeur moyenne	Valeur minimale attendue (E-) ou valeur maximale attendue (E+)	Réalisateur de l'essai	N° P.V	Date
Compression	NF EN 1926	110 MPA		LERM	06.9142.0 01.02.A	Juil.07
Résistance à la flexion	NF EN 12372	10.7 MPA	9.2 MPA	LERM	15.35995. 087.01.A	Oct-15
Résistance au gel	NF EN 12371	144 Cycles		LERM	06.9142.0 01.02.A	Juil.07
Glissance	NF EN 14321	74 USRV		LERM	06.9142.0 01.02.A	Juil.07
Résistance aux attaches	NF EN 13364	1500 N		LERM	06.9142.0 01.02.A	Juil.07

Date des derniers essais d'identité : Octobre 2015

Date, cachet, signature du fournisseur :

04/11/15

**GAUTHIER CHARENTE**  
 SAS au capital de 6 003 150 Euros  
 16380 MARTHON (FRANCE)  
 Tél. 05 45 70 22 72 - Fax 05 45 70 25 07  
 SIRET 440 252 286 00016 - APE 2370Z  
 N° TVA FR 20 440 252 286

